




BATOSYL

PEINTURE MATE GARNISSANTE EN PHASE AQUEUSE



DEFINITION

Peinture mate aux copolymères vinyliques en phase aqueuse.

DESTINATION

- Intérieur/Extérieur.
- Travaux neufs et rénovation.
- Plâtres et dérivés, bétons et dérivés, anciennes peintures adhérentes.
- Particulièrement bien adapté pour une application en projection.

PROPRIETES

- Aspect mat poché.
- Excellent garnissant.
- Extrait sec élevé.
- Sans reprises, ni embus.
- Economique.
- Masque parfaitement les éventuelles imperfections du support.
- Possibilité d'application de 2 couches dans la journée.
- Bien adapté pour les applications mécanisées.
- Insaponifiable.
- Mise à la teinte avec notre système de colorimétrie **MIXOVA** (uniquement à partir de base blanche).
- Taux C.O.V. réduit (conforme aux normes européennes 2010).

CARACTERISTIQUES

Aspect du film	Mat poché.
Aspect en pot	Gel onctueux.
Extrait sec Volumique	50%.
Extrait sec Pondéral	70%.
Masse Volumique (NF EN ISO 2811-1)	1,72 Kg/dm ³ .
Point éclair	Néant.
Séchage	Sec : 30 minutes. Recouvrable : 12 heures.
Rendement (NF T 30-073)	6-8 m ² /Kg selon porosité du support.
Teinte en stock	Blanc.
Conditionnement	25 Kg.
Conservation en stock	12 mois en emballage d'origine non ouvert - Conserver à l'abri du gel.
Classification AFNOR (NF T 36-005)	Famille I classe 7b2.
Directive C.O.V (2004/42/CE)	Valeur limite en UE (cat.A/a) : 30 g/l (2010) Ce produit contient au maximum 1 g/l COV. Les valeurs COV indiquées tiennent compte de nos colorants lors d'une mise à la teinte.



INNOVA S.A

Siège Social : Z.I. Capiscol – Avenue de la Devèze – BP 019 – 34513 Béziers Cédex
Tél +33 (0)4.67.76.74.19 – Fax +33 (0)4.67.62.51.31
Site Internet : www.peintures-innova.fr - E.Mail : mailing@innova-sa.com



BATOSYL

MISE EN OEUVRE

- **MATERIEL D' APPLICATION** Brosse, rouleau, airless.
- **DILUTION** Brosse, rouleau : dilution possible jusqu'à 3% d'eau.
Airless : dilution jusqu'à 5% d'eau.
- **NETTOYAGE DES OUTILS** A l'eau après emploi.
- **SUPPORTS**
Intérieur/Extérieur
 - Plâtres et dérivés.
 - Bétons et dérivés.
 - Anciennes peintures adhérentes.
 - Autres supports, nous consulter.
- **PRECAUTIONS D' EMPLOI**
 - Tous travaux préparatoires et de mise en oeuvre seront réalisés selon les règles de l'art et conformément à la norme NF P 74-201 (DTU 59.1).
 - Ne pas appliquer à des températures < 5°C ou >35°C et à un taux d'hygrométrie >75% (extérieur).

SUPPORTS	IMPRESSION	FINITION
Plâtres et dérivés	Sur fonds <u>bloqués</u> : directement .	2 couches de BATOSYL dilué à 5% d'eau.
Bétons et dérivés	Sur fonds <u>poroux ou légèrement farinants</u> :	
Anciennes peintures adhérentes (matage préalable sur surface brillante ou satinée)	1 couche d' ESTEREL IMPRESSION dilué à 3% d'eau	

HYGIENE ET SECURITE

Ce produit ne présente pas de danger selon la directive 88/379/CE.
Consulter la fiche de données de sécurité disponible sur demande ou sur notre site internet : www.peintures-innova.fr
Garder hors de portée des enfants. En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement à l'eau claire.
Ne pas jeter les résidus à l'égout, dans les eaux naturelles et dans la terre.

La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur ; toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en oeuvre, de vérifier auprès de nos services, que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente. La présente notice annule et remplace toute notice antérieure, relative au même produit.



INNOVA S.A

Siège Social : Z.I. Capiscol – Avenue de la Devèze – BP 019 – 34513 Béziers Cédex
Tél +33 (0)4.67.76.74.19 – Fax +33 (0)4.67.62.51.31
Site Internet : www.peintures-innova.fr - E.Mail : mailing@innova-sa.com