

FIXFON AQUA

Impression pigmentée à base de résines Hydro Pliolite® en dispersion aqueuse.



Définition

Impression pigmentée à base de résines Hydro Pliolite® en dispersion aqueuse.

Destination

- Extérieur : supports neufs/anciens façades en service.
- Impression de supports neufs ou anciens du type béton et enduits de liants hydrauliques, bruts ou peints ou revêtements en bon état.

Propriétés

- Excellente adhérence sur tous types de supports usuels du bâtiment.
- Très bonne résistance à l'alcalinité et aux efflorescences.
- Remarquable perméabilité à la vapeur d'eau.

- ▶ **Excellente adhérence**
- ▶ **Perméabilité à la vapeur d'eau**
- ▶ **Renforce l'adhérence de la finition**
- ▶ **Bon pouvoir opacifiant**
- ▶ **Séchage rapide**

Caractéristiques techniques

Aspect du film	Mat
Extrait sec Volumique	36% +-2%
Extrait sec Pondéral	55% +-2%
Masse Volumique	1.42 +-0.03 (Kg/dm3)
Rendement (NF T 30-073)	6-10 m² au Litre / couche - Selon porosité du support.
Séchage à 20°C et 65% HR	Hors poussières : 30 min - Sec : 1h Recouvrable/ponçable : 4h
Base en stock	Blanc
Conditionnement	3L - 15L
Péremption et stockage	18 mois en emballage d'origine non entamé. Conserver à l'abri du gel et des températures supérieures à 35°C. Refermer hermétiquement le bidon après usage.

Classification

AFNOR NF T 36-005	Famille I classe 7b2
Teneur en COV (selon Directive 2004-42/CE)	Valeur limite UE pour ce produit (cat A/g) : 30 g/L Ce produit contient au maximum 5 g/L de COV

Application et mise en oeuvre

Destination

Extérieur : supports neufs/anciens façades en service.

Impression de supports neufs ou anciens du type béton et enduits de liants hydrauliques, bruts ou peintures ou revêtements en bon état avant mise en oeuvre d'une peinture ou d'un revêtement.

Etat du support

Préparé, égrené, brossé, dépoussiéré et cohérent, lavage haute pression, séchage complet.

Outils et mode d'application

Brosse, rouleau polyamide texturé 18 mm, pistolet.

Dilution

Prêt à l'emploi, dilution possible jusqu'à 5% d'eau.

Nettoyage outils

Directement après emploi avec de l'eau.

Précaution d'emploi

Tous travaux préparatoires et de mise en oeuvre seront réalisés selon les règles de l'art et conformément à la norme NF P 74-201 (DTU 59.1).

Température d'application comprise entre 5°C et 35°C à un taux d'hygrométrie < 80 % HR.

SUPPORTS	PREPARATION	IMPRESSION	FINITION
Bétons bruts et enduits à base de liants hydrauliques sains	- Égrenage - Brossage - Dépoussiérage - Lavage haute pression - Séchage complet	1 couche de FIXFON AQUA	<u>Finition de classe D2</u> <u>Finition de classe D3</u> <u>Finition de classe I1 à I4</u>
Bétons bruts et enduits à base de liants hydrauliques poreux ou pulvérulents			
Anciens fonds de peinture parfaitement adhérents et non farinants (films minces, R.S.E., R.P.E.)	- Lavage Lavage haute pression - Grattage - Séchage complet		

Hygiène et sécurité

Produit en phase aqueuse non soumis à étiquetage. Se conformer aux indications portées sur l'emballage.

Fiche de données de sécurité disponible sur www.quickfds.com.

La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur ; toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en oeuvre, de vérifier auprès de nos services, que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente. La présente notice annule et remplace toute notice antérieure, relative au même produit.