

FIXFON OPAQUE

Impression pigmentée à base de résines Pliolite® en phase solvant



Définition

Impression pigmentée à base de résines Pliolite® en phase solvant

Destination

- Extérieur : supports neufs/anciens façades en service.
- Impression de supports neufs ou anciens du type béton et enduits de liants hydrauliques, bruts ou peints ou revêtements en bon état.

Propriétés

- Excellente pénétration dans le support.
- Fixe les fonds légèrement farinants et pulvérulents.
- Remarquable perméabilité à la vapeur d'eau.
- Excellent séchage en période hivernale.
- Spécial support difficile.

- ▶ **Excellente adhérence même sur support difficile**
- ▶ **Perméabilité à la vapeur d'eau**
- ▶ **Fixation des fonds farinants et pulvérulents**
- ▶ **Bon pouvoir opacifiant**
- ▶ **Spécial Hiver**

Caractéristiques techniques

Aspect du film	Liquide - Mat
Extrait sec Volumique	36% +2%
Extrait sec Pondéral	62% +2%
Masse Volumique	1.31 +0.03 (Kg/dm3)
Rendement (NF T 30-073)	6-10 m ² au Litre / couche - Selon porosité du support.
Séchage à 20°C et 65% HR	Hors poussières : 30 min - Sec : 1h Recouvrable/ponçable : 24h Sur anciens fonds, attendre 24 heures minimum de séchage avant recouvrement par la finition.
Base en stock	Blanc
Conditionnement	3L - 15L
Péremption et stockage	18 mois en emballage d'origine non entamé. Conserver à l'abri du gel et des températures supérieures à 35°C. Refermer hermétiquement le bidon après usage.
Point éclair	43°C
Classification	
AFNOR NF T 36-005	Famille I classe 7b1
Teneur en COV (selon Directive 2004-42/CE)	Valeur limite UE pour ce produit (cat A/h) : 700 g/L Ce produit contient au maximum 500 g/L de COV

FIXFON OPAQUE

Application et mise en oeuvre

Destination

Extérieur : supports neufs/anciens façades en service.

Impression de supports neufs ou anciens du type béton et enduits de liants hydrauliques, bruts ou peintures ou revêtements en bon état avant mise en oeuvre d'une peinture ou d'un revêtement.

État du support

Préparé, égrené, brossé, dépoli et cohérent, lavage haute pression, séchage complet.

Outils et mode d'application

Brosse, rouleau polyamide texturé 18 mm, pistolet.

Dilution

Prêt à l'emploi, dilution possible jusqu'à 5% de White Spirit.

Nettoyage outils

Directement après emploi avec du White Spirit ou solvant de nettoyage.

Précaution d'emploi

Tous travaux préparatoires et de mise en oeuvre seront réalisés selon les règles de l'art et conformément à la norme NF P 74-201 (DTU 59.1).

Température d'application comprise entre 5°C et 35°C à un taux d'hygrométrie < 80 % HR.

SUPPORTS	PREPARATION	IMPRESSION	FINITION
Bétons bruts et enduits à base de liants hydrauliques sains	- Égrenage - Brossage - Dépoli - Lavage haute pression - Séchage complet	1 couche de FIXFON OPAQUE	<u>Finition de classe D2</u> <u>Finition de classe D3</u> <u>Finition de classe I1 à I4</u>
Bétons bruts et enduits à base de liants hydrauliques poreux ou pulvérulents			
Anciens fonds de peinture parfaitement adhérents et non farinants (films minces, R.S.E., R.P.E.)	- Lavage haute pression - Grattage - Séchage complet		

Hygiène et sécurité

Se conformer aux indications portées sur l'emballage.

Inflammable - Conserver hors de portée des enfants. Conserver à l'écart de toute source d'ignition. Ne pas fumer. Ne pas respirer les vapeurs/aérosols. Éviter le contact avec la peau et les yeux. Ne pas jeter les résidus à l'égout, dans les eaux naturelles et dans la terre. En cas de ventilation insuffisante porter un appareil respiratoire approprié. Utiliser seulement dans des zones bien ventilées. En cas d'ingestion, ne pas faire vomir, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou la fiche de sécurité. Fiche de données de sécurité disponible sur www.quickfds.com.

La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur ; toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en oeuvre, de vérifier auprès de nos services, que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente. La présente notice annule et remplace toute notice antérieure, relative au même produit.