



Définition

Peinture minérale à base de copolymères acryliques et de résines polysiloxanes en phase aqueuse.
CONFORME NFT 30-808.

Destination

- Extérieur.
- Travaux neufs et de rénovation.
- Ravalement de façade, sur support neuf, anciennes peintures adhérentes, enduits hydrauliques, RPE et RSE.

Propriétés

- Aspect mat Minéral
- Bon pouvoir garnissant et opacifiant.
- Bonne résistance aux intempéries et à l'encrassement. Effet perlant.
- Microporosité élevée. Convient pour les soubassements.

- ▶ **Peinture minérale 10c - conforme NFT 30-808**
- ▶ **Microporosité élevée**
- ▶ **Résistant à l'encrassement - Effet perlant**
- ▶ **Murs et soubassements**
- ▶ **Excellente résistance aux U.V et aux intempéries**

Caractéristiques techniques

Aspect du film	Gel onctueux - Aspect mat minéral
Extrait sec Volumique	46% +-2%
Extrait sec Pondéral	66% +-2%
Masse Volumique	1.60 +-0.03 (Kg/dm3)
Rendement (NF T 30-073)	Peinture (classe D2) : 6-8 m²/l environ (250 gr/m²) RSE (classe D3) : 3 m²/l environ (650gr/m²)
Séchage à 20°C et 65% HR	Peinture (classe D2) : Sec : 1h - Hors pluie : 8h Recouvrable : 12h RSE (classe D3) : Sec : 2h - Hors pluie : 12h Recouvrable : 24h Le film acquiert toutes ses propriétés après 2 à 3 semaines.
Base en stock	Blanc
Conditionnement	3L - 15L
Péremption et stockage	18 mois en emballage d'origine non entamé. Conserver à l'abri du gel et des températures supérieures à 35°C. Refermer hermétiquement le bidon après usage.

Classification

AFNOR NF T 36-005	Famille I classe 10c - Peinture Minérale selon NFT 30-808
NF T 34-722	Peinture classe D2
NF EN 1062-1	Peinture classe D2 E3, V1, W3, A0
Teneur en COV (selon Directive 2004-42/CE)	Valeur limite UE pour ce produit (cat A/c) : 40 g/L Ce produit contient au maximum <1 g/L de COV Les valeurs COV indiquées tiennent compte de nos colorants lors d'une mise à la teinte.

Application et mise en oeuvre

Destination

Extérieur : supports neufs/anciens façades en service.

Sur supports neufs ou anciens du type béton et enduits de liants hydrauliques, bruts ou peintures ou revêtements en bon état.

Etat du support

Préparé, égrené, brossé, dépoli et cohérent, lavage haute pression, séchage complet.

Outils et mode d'application

Brosse, rouleau polyamide texturé 18 mm, pistolet.

Dilution

Prêt à l'emploi, dilution possible jusqu'à 5% d'eau.

Nettoyage outils

Directement après emploi avec de l'eau.

Précaution d'emploi

Utiliser un même lot de fabrication par unité de surface.

Bien agiter le produit avant emploi. Appliquer le produit grassement et répartir uniformément.

Tous travaux préparatoires et de mise en oeuvre seront réalisés selon les règles de l'art et conformément à la norme NF P 74-201 (DTU 59.1).

Température d'application comprise entre 5°C et 35°C à un taux d'hygrométrie < 80 % HR.

Ne pas appliquer par temps de gel et d'averse menaçante, éviter tout risque de gel 12 heures après l'application. Le séchage doit être complet avant l'application d'une seconde couche. Il est déconseillé d'utiliser des teintes dont le coefficient d'absorption solaire est supérieur à 0,7 (teintes soutenues dont l'indice de luminance lumineuse Y est inférieur à 35 %) sur des surfaces pouvant être exposées au soleil.

SUPPORTS	PREPARATION	IMPRESSION	FINITION
Bétons bruts et enduits à base de liants hydrauliques sains	- Égrenage - Brossage - Dépoussiérage - Lavage haute pression - Séchage complet	1 couche de FIXFON AQUA ou 1 couche de FIXFON OPAQUE	<u>Finition de classe D2 (A0):</u> Film décoratif : 1 à 2 couches de NOVAXANE 0,140 L/m ² /couche (210 g/m ² /couche)
Bétons bruts et enduits à base de liants hydrauliques poreux ou pulvérulents			
Anciens fonds de peinture parfaitement adhérents et non farinants (films minces, R.S.E., R.P.E.)	- Lavage haute pression - Grattage - Séchage complet	1 couche de NOVAXANE diluée entre 3 et 5% à l'eau (0.140L/m ² - 200g/m ²)	
Anciens films de peinture non adhérents	- Décapage par voie chimique ou par brûlage. - Lavage soigné à l'eau sous pression. - Séchage complet	1 couche de IMPRESSION 1009	

Hygiène et sécurité

Produit en phase aqueuse non soumis à étiquetage. Se conformer aux indications portées sur l'emballage.

Fiche de données de sécurité disponible sur www.quickfds.com.

La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur ; toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en oeuvre, de vérifier auprès de nos services, que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente. La présente notice annule et remplace toute notice antérieure, relative au même produit.