



Définition

Peinture à base de copolymères acryliques en dispersion aqueuse, additivée en siloxane.
Film mince Classe D2.

Destination

- Extérieur.
- Travaux neufs et de rénovation.
- Ravalement de façade, sur support neuf, anciennes peintures adhérentes, enduits hydrauliques, RPE.
- Adaptée pour les applications mécanisées.

Propriétés

- Aspect mat minéral.
- Effet perlant - Hydrofuge.
- Perméabilité à la vapeur d'eau.
- Bon pouvoir garnissant et opacifiant.
- Assure une protection efficace contre l'encrassement dû aux intempéries.

- ▶ **Aspect mat minéral**
- ▶ **Effet perlant**
- ▶ **Perméabilité à la vapeur d'eau**
- ▶ **Bon pouvoir garnissant et opacifiant**
- ▶ **Réduit l'encrassement**

Caractéristiques techniques

Aspect du film	Mat minéral
Extrait sec Volumique	52% +-2%
Extrait sec Pondéral	72% +-2%
Masse Volumique	1.73 +-0.03 (Kg/dm3)
Rendement (NF T 30-073)	6-10 m ² au Litre / couche - Selon porosité du support.
Séchage à 20°C et 65% HR	Sec : 1h - Hors pluie : 8h Recouvrable : 12h
Base en stock	Blanc
Conditionnement	3L - 15L
Péremption et stockage	18 mois en emballage d'origine non entamé. Conserver à l'abri du gel et des températures supérieures à 35°C. Refermer hermétiquement le bidon après usage.

Classification

AFNOR NF T 36-005	Famille I classe 7b2/10c
NF T 34-722	Classe D2
NF EN 1062-1	E3, V2, W3, A0
Teneur en COV (selon Directive 2004-42/CE)	Valeur limite UE pour ce produit (cat A/c) : 40 g/L Ce produit contient au maximum <1 g/L de COV

Application et mise en oeuvre

Destination

Extérieur : supports neufs/anciens façades en service.

Sur supports neufs ou anciens du type béton et enduits de liants hydrauliques, bruts ou peintures ou revêtements en bon état.

Etat du support

Préparé, égrené, brossé, dépolssiéré et cohérent, lavage haute pression, séchage complet.

Outils et mode d'application

Brosse, rouleau polyamide texturé 18 mm, pistolet.

Dilution

Prêt à l'emploi, dilution possible jusqu'à 5% d'eau.

Nettoyage outils

Directement après emploi avec de l'eau.

Précaution d'emploi

Tous travaux préparatoires et de mise en oeuvre seront réalisés selon les règles de l'art et conformément à la norme NF P 74-201 (DTU 59.1).

Température d'application comprise entre 5°C et 35°C à un taux d'hygrométrie < 80 % HR.

Ne pas appliquer par temps de gel et d'averse menaçante, éviter tout risque de gel 12 heures après l'application. Le séchage doit être complet avant l'application d'une seconde couche. Il est déconseillé d'utiliser des teintes dont le coefficient d'absorption solaire est supérieur à 0,7 (teintes soutenues dont l'indice de luminance lumineuse Y est inférieur à 35 %) sur des surfaces pouvant être exposées au soleil.

SUPPORTS	PREPARATION	IMPRESSION	FINITION
Bétons bruts et enduits à base de liants hydrauliques sains	- Égrenage - Brossage - Dépolssiérage - Lavage haute pression - Séchage complet	1 couche de FIXFON AQUA ou 1 couche de FIXFON OPAQUE	1 à 2 couches de NOVAPERLE (210 g/m ² ou 0,150 L/m ²)
Bétons bruts et enduits à base de liants hydrauliques poreux ou pulvérulents			
Anciens fonds de peinture parfaitement adhérents et non farinants (films minces, R.S.E., R.P.E.)	- Lavage haute pression - Grattage - Séchage complet		
Anciens films de peinture non adhérents	- Décapage par voie chimique ou par brûlage. - Lavage soigné à l'eau sous pression. - Séchage complet	1 couche de IMPRESSION 1009	1 à 2 couches de NOVAPERLE (210 g/m ² ou 0,150 L/m ²)

Hygiène et sécurité

Produit en phase aqueuse non soumis à étiquetage. Se conformer aux indications portées sur l'emballage.

Fiche de données de sécurité disponible sur www.quickfds.com.

La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur ; toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en oeuvre, de vérifier auprès de nos services, que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente. La présente notice annule et remplace toute notice antérieure, relative au même produit.