

APPRET 3100

PRIMAIRE ANTIROUILLE DE
PRESENTATION
ASPECT SATINÉ
SECHAGE RAPIDE



Définition

Primaire antirouille de présentation à séchage rapide.
Aspect satiné

Destination

- Intérieur / extérieur.
- Métaux ferreux.
- Pour obtenir une bonne protection antirouille, en extérieur, le produit doit être recouvert.
Pour charpentes métalliques.

Propriétés

- Primaire de présentation satiné.
- Séchage rapide.
- Primaire pour système anticorrosion.
- Excellent rapport qualité/prix.

- ▶ **Primaire antirouille de présentation**
- ▶ **Aspect satiné**
- ▶ **Séchage rapide**
- ▶ **Bonne adhérence sur support sain**
- ▶ **Excellent rapport qualité/prix**

Caractéristiques techniques

Aspect du film	Satin doux
Aspect en pot	Peinture légèrement gélifiée
Extrait sec Volumique	54% +-2%
Extrait sec Pondéral	70% +-2%
Masse Volumique	1.45 +-0.03 (Kg/dm3)
Rendement (NF T 30-073)	6 à 8 m²/kg pour une épaisseur sèche de 40 microns.
Séchage à 20°C et 65% HR	Hors poussières : 15mn - Sec : 4h Recouvrable/ponçable : 24h
Base en stock	Gris clair RAL7001 - Rouge Brun - Blanc
Conditionnement	20Kg - 250kg
Péremption et stockage	24 mois en emballage d'origine non entamé. Conserver à l'abri du gel et des températures supérieures à 35°C. Refermer hermétiquement le bidon après usage.

Classification

AFNOR NF T 36-005	Famille I classe 4a
Emissions dans l'Air Intérieur (selon ISO 16 000)	Classe C+
Teneur en COV (selon Directive 2004-42/CE)	Valeur limite UE pour ce produit (cat A/i) : 500 g/L Ce produit contient au maximum 500 g/L de COV

APPRET 3100

Application et mise en oeuvre

Destination

Primaire antirouille de présentation à séchage rapide.
Application directe sur métaux ferreux.
Pour charpentes métalliques.

Etat du support

Préparé, sec, dépoussiéré et cohérent.

Dilution

Brosse / Rouleau : Prêt à l'emploi, jusqu'à 10% de
Pistolet : diluer de 8-10%.
Airless : diluer de 4-16%

Diluant :

Diluant 324

Nettoyage outils

Diluant 324 ou solvant de nettoyage.

Précaution d'emploi

Tous travaux préparatoires et de mise en oeuvre seront réalisés selon les règles de l'art. Température d'application comprise entre 5°C et 35°C à un taux d'hygrométrie < 70 % HR.

Préparation du support :

Grattage, brossage, dégraissage.
Elimination complète de la rouille.

Information consommateurs

- Evitez le gaspillage de peinture : faites une estimation de la quantité dont vous avez besoin.
- Refermez les pots non terminés.
- Réutiliser la peinture est un bon moyen de réduire l'impact environnemental des produits sur l'ensemble de leur cycle de vie.
- Eliminez le produit et son emballage dans un centre agréé. Il convient de se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les modalités d'élimination et de collecte.
- Ne jetez pas le produit à l'égout.
- Utilisez les équipements de protection individuelle appropriés, gants et lunettes de protection.
- Aérez la pièce pendant l'application et le séchage.

Hygiène et sécurité

Se conformer aux indications portées sur l'emballage. Fiche de données de sécurité disponible sur www.quickfds.com.

Inflammable - Conserver hors de portée des enfants. Conserver à l'écart de toute source d'ignition. Ne pas fumer. Ne pas respirer les vapeurs/aérosols. Éviter le contact avec la peau et les yeux. Ne pas jeter les résidus à l'égout, dans les eaux naturelles et dans la terre. En cas de ventilation insuffisante porter un appareil respiratoire approprié. Utiliser seulement dans des zones bien ventilées. En cas d'ingestion, ne pas faire vomir, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou la fiche de sécurité. Fiche de données de sécurité disponible sur www.quickfds.com.

La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur ; toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en oeuvre, de vérifier auprès de nos services, que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente. La présente notice annule et remplace toute notice antérieure, relative au même produit.