




LAQUE 1440

LAQUE EPOXY POLYAMINE BI COMPOSANT



DEFINITION

Peinture époxy polyamine bi-composant en phase solvant.

DESTINATION

- Intérieur/Extérieur.
- Métaux ferreux et non ferreux, bétons et dérivés.
- Résistance chimique et protection anticorrosion élevées en environnement atmosphérique agressif : zones industrielles et maritimes exposées, industrie chimique...

PROPRIETES

- Excellente adhérence sur différents supports.
- Excellente résistance chimique.
- Excellente résistance à l'abrasion.
- Bon pouvoir couvrant.
- Peinture décontaminante.
- Finition du système anticorrosion époxydique, forte épaisseur.
- Applicable sur sol béton.
- Bonne résistance à l'essence.
- Excellente tenue à l'extérieur malgré une nette tendance à fariner aux U.V.
- Mise à la teinte avec notre système de colorimétrie **MIXOVA**.
- Taux C.O.V. réduit (conforme aux normes européennes 2010).

CARACTERISTIQUES

Aspect du film	Brillant.
Aspect en pot	Légèrement Gélifié.
Extrait sec Volumique	54%.
Extrait sec Pondéral	75%.
Masse Volumique (NF EN ISO 2811-1)	1,60 Kg/dm ³ .
Point éclair	23°C.
Séchage	Hors poussières : 2 heures. Sec : 3 heures. Recouvrable : 24 heures mini - 72 heures maxi. (au-delà égrenage). environ 4 heures à 20°C.
Vie en pot	En poids: 85/15.
Rapport Peinture/Durcisseur	En volume : 4/1.
Rendement (NF T 30-073)	8 à 9 m ² / L sous 40µm.
Teintes en stock	Blanc - Incolore.
Conditionnements	18 L - 3 L.
Conservation en stock	12 mois en emballage d'origine non ouvert.
Classification AFNOR (NF T 36-005)	Famille I classe 6b.
Directive C.O.V (2004/42/CE)	Valeur limite en UE (cat.A/j) : 500 g/l (2010) Ce produit contient au maximum 499 g/l COV.(peinture + durcisseur). Les valeurs COV indiquées tiennent compte de nos colorants lors d'une mise à la teinte.



INNOVA S.A.S

Quartier d'Entreprises de l'Europe 24 Rue Gustave Eiffel 34290 MONTBLANC
Tél +33 (0)4.67.76.74.19
Site Internet : www.peintures-innova.fr - E.Mail : contact@innova-sa.com



LAQUE 1440

MISE EN OEUVRE

- **MATERIEL D' APPLICATION** Brosse, rouleau, airless, pistolet pneumatique.
- **DILUTION** Brosse, rouleau: 5% au **DILUANT 8002**.
Airless : 5% au **DILUANT 8002**.
Pistolet pneumatique : 5% au **DILUANT 8002**.
- **NETTOYAGE DES OUTILS** Au **DILUANT 8002** immédiatement après emploi.
- **SUPPORTS**
Extérieur/Intérieur
 - Métaux ferreux, métaux ferreux revêtus en bon état.
 - Métaux non ferreux.
 - Bétons et dérivés.
 - Autres supports nous consulter.
- **PRECAUTIONS D' EMPLOI**
 - Tous travaux préparatoires et de mise en oeuvre seront réalisés selon les règles de l'art et conformément à la norme NF P 74-201 (DTU 59.1).
 - Elimination de la calamine, rouille pulvérulente ou en plaque par grattage, brossage, piquage, martelage, meulage ou mieux, par sablage.
Si nécessaire, dégraisser les surfaces grasses ou fortement encrassées avec un détergent alcalin type NETTOYANT multi usages.

SUPPORTS	IMPRESSION/PRIMAIRE	FINITION
Métaux ferreux	1 couche d' APPRET 3480	2 couches de LAQUE 1440
Métaux non ferreux		
Bétons et dérivés neufs		
Métaux revêtus en bon état (matage des surfaces brillantes ou satinées)	Directement ou 1 couche d' APPRET 3480	

- **RECOMMANDATIONS PARTICULIERES**
 - Température minimale d'utilisation et de support : 12°C.
 - Hygrométrie maximum : 75%.
 - Le mélange doit s'effectuer à l'hélice rotative à environ 300 tours/min durant plusieurs minutes de façon à obtenir un produit homogène. (attention au bullage).

HYGIENE ET SECURITE

- Fiche de données de sécurité disponible sur demande ou sur notre site Internet : **www.peintures-innova.fr**
- **Inflammable et Nocif** - Conserver hors de portée des enfants. Conserver à l'écart de toute source d'ignition. Ne pas fumer. Ne pas respirer les vapeurs/aérosols. Éviter le contact avec la peau et les yeux. Ne pas jeter les résidus à l'égout, dans les eaux naturelles et dans la terre. En cas de ventilation insuffisante porter un appareil respiratoire approprié. Utiliser seulement dans des zones bien ventilées. En cas d'ingestion, ne pas faire vomir; consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou la fiche de sécurité.

La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur ; toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en oeuvre, de vérifier auprès de nos services, que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente. La présente notice annule et remplace toute notice antérieure, relative au même produit.



INNOVA S.A.S

Quartier d'Entreprises de l'Europe 24 Rue Gustave Eiffel 34290 MONTBLANC
Tél +33 (0)4.67.76.74.19
Site Internet : www.peintures-innova.fr - E.Mail : contact@innova-sa.com